

## Holzlasur 425+426



### Eigenschaften:

Lasierender, wasserabweisender Anstrich für innen & aussen. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den Richtlinien des IHD und IFT Rosenheim auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 53160. Schutz gegen Pilz- und Algenbefall. Äußerst wetterbeständig und bietet einen guten UV-Schutz.

### Anwendungsbereich:

Wetter- und wasserfester, offener Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe aus Holz: Fenster und Türen, Zäune, Pergolen, Dachüberstände, Schindeln, Verkleidungen aus Holz, Holzhäuser.

### Inhaltsstoffe:

Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen, Leinöl, Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Zinkcarbonat, Jodo-propynyl-butyl-carbamate, Tonerde, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 435 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l.

### Farbtöne:

Siehe Holztonfächer. Geringe Farbtonabweichungen je nach Holzart möglich.

### Trockenzeit:

Ca. 16 - 24 Stunden bei Normalklima. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsaurestoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator arbeiten, auch um Geruchsbildung zu vermeiden.

### Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett, staubfrei sowie saugfähig sein. Porenschließende Altanstriche restlos entfernen.

### Verarbeitung:

Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebung- und Oberflächentemperatur über 15°C. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund: Holzflächen mit 120er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Danach 2 - 3 dünne Anstriche mit Holzlasur.

### Verbrauch:

Auftragsmenge ist vorher per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit und Endschliff des Holzes: Ca. 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> bzw. 12- 17 m<sup>2</sup>/l pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

### Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12  
GISCODE: Ö 60

### Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Allergikerhotline: +49(0)4461/7575-0

BAuA-Nr.: N-67402